


防音マット ZS [3 ミリ厚] の遮音性能

[音響透過損失]



材 料	防音ゴムマット
厚み (mm)	3

中心周波数(Hz)	音響透過損失 (dB)
63	2.0
125	8.1
250	20.5
500	10.2
1000	16.2
2000	20.2
4000	22.6

防音マットZS【遮音マット・防音ゴムマットの決定版】

防音・吸音材の販売 ソノーライズ株式会社