

防音マット ZS の寒熱試験結果

1. 目的

防音マット ZS の寒熱サイクル試験を行う。

2. 試料

防音マット ZS

3. 試験項目

寸法変化、外観について実施

4. 試験方法

300mmにカットした試料を、-6℃中に放置し2時間後、寸法及び外観をチェックする。その後、40℃に設定した恒温室に入れ、2時間後再び寸法及び外観のチェックを行う。これを1サイクルとし、計4サイクル実施した。

測定結果

	変位量 (mm)	変化率 (%)	外観
防音マット ZS	+0.25	+0.08	異常なし

※ (n = 3)

防音マット ZS 【遮音マット・防音ゴムマットの決定版】

防音・吸音材の販売 ソノライズ株式会社

