

防音マット ZS の耐熱性試験結果

1. 耐熱性試験及び寸法変化

①試験サンプル	400×400×5 t
②測定条件	50℃×24HRS (加熱)
	100℃×24HRS //

時間 加熱温度	24HRS後 (%)	常温放置後の寸法変化率 (%)
50℃	0.4	0
100℃	0.54	0

防音マット ZS 【遮音マット・防音ゴムマットの決定版】

防音・吸音材の販売 ソノライズ株式会社

